CUT-setral-CST 2/F	Nr.080805
Agente de perforación y trefilado H1 evaporativo con ingredientes activos sintéticos que reducen el desgaste. NSF H1: 161310	Contenedores de transporte: 20 l bidón 200 l barril otros envases a solicitud

Utilizar

Trefilado, embutición, perforación y plegado de chapas y perfiles. Apropiado para acero y metales de color. Producción de envases para alimentos hechos de hojalata y aluminio.

Propiedades

- Registrado H1
- Producido bajo un sistema de gestión de calidad higiénica certificado conforme a la norma ISO 21469, utilizando exclusivamente sustancias que cumplen con normativas tales como FDA (CFR) 21 §178.3570.
- Certificado Kosher
- Certificado Halal
- Formulación libre de TPPT para etiquetado reducido
- Reduce fricción y desgaste
- Evapora rápido
- Evaporación casi libre de residuos
- Libre de metales pesados y de sus componentes
- no contiene cloro
- Limpieza posterior no requerida.
- Aprobación de alimentos Instituto de Alimentos Wulf Bostel
- Compatible con pinturas, adecuado para base agua y solventes.
- Libre de siliconas

Aplicación

- Aplicar con esprea o rodillo de uno u ambos lados de manera delgada.
- Producto listo para su uso, no mezclar con agua.
- El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 2 años.
- Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La informacion de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.

datos característicos técnicos

Óptica	amarillento, transparente		-
Densidad, 15°C	ca.0.77	g/cm³	ISO 23581
Viscosidad cinemática, 40 °C	ca.1.9	mm²/s	ISO 23581
Punto de inflamación, COC	ca.62	°C	DIN EN ISO 2592
Corrosión del cobre (3h/50°C)	1		DIN EN ISO 2160
Índice de evaporación	110 (Éter=1)		
VbF	A III		

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La informacion de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.