



Anti-Corrosión

GALVA SHINE

RECUBRIMIENTO GALVANIZADO ALTO BRILLO

Galva Shine produce un brillo excepcional y el aspecto es idéntico al logrado por el proceso de galvanizado en caliente. Recubrimiento de un solo componente con el brillo de los artículos recién galvanizados, Ambersil Galva Shine forma una película protectora flexible. Ambersil Galva Shine da un aspecto brillante y duradero a largo plazo.

Galva Shine se adhiere extremadamente bien a las superficies galvanizadas y tiene una combinación única de flexibilidad y dureza. Totalmente libre de plomo y cromato. Sin disolventes clorados.

CODIGOS DE PRODUCTO / FORMATOS



30293 / 400ml

APLICACIONES

- Retoque de piezas galvanizadas por inmersión en caliente que salen directamente del baño de galvanización.
- Equipos de hogar y jardín.
- Retoque estético después del montaje de construcciones galvanizadas enchapadas finas.

INSTRUCCIONES

- Agitar bien el aerosol durante al menos un minuto después de que la bola del agitador esté libre. Repetir con frecuencia durante el uso.
- Aplicar sobre una superficie limpia, desengrasada y seca para obtener mejores resultados.
- Eliminar el óxido y las escamas con un cepillo de alambre.
- Aplicar en capas ligeras y uniformes; Los mejores resultados se obtienen con 2 capas más ligeras en lugar de 1 capa gruesa.
- Se pueden aplicar capas adicionales después de 5-10 minutos.
- Al terminar de pulverizar, limpiar la válvula del aerosol girando la lata hacia abajo y presionando el tapón hasta que solo salga el propelente. Si se obstruye, retirar el tapón y limpiar el orificio con un alambre fino.

DATOS TECNICOS (SIN PROPELENTE)

Apariencia	Lustre y aspecto brillante
Gravedad específica	1.06 g/cm ³
Punto de inflamación	- 4 °C
Cobertura	> 1 m ² /aerosol
Condiciones de aplicación	
Temperatura ambiente mínima	10°C
Temperatura de superficie mínima	5°C; 3°C sobre punto de rocío
Humedad máxima	85% RH
Tiempo de secado	
Seco al tacto	<5 minutos
Seco para manipular	<10 minutos
Propiedades de película seca (40-60 µm)	
Adhesión al acero galvanizado (ASTM D3359)	Gt = 0
Resistencia al calor (ASTM D2485-68.)	max 150°C
Test niebla salina (ASTM B 117)	100 h. * (40 µm grosor de película)
* Los resultados típicos de la protección contra la corrosión dependerán principalmente de las condiciones de la superficie y el entorno. Pueden ser desde varios meses hasta más de 1 año en exteriores o más de 2 años en interiores. Por tanto, la primera aplicación debe comprobarse periódicamente para detectar signos de corrosión. Una vez que se determina el tiempo de protección bajo cualquier condición específica, Galva Shine puede volver a aplicarse a intervalos para mantener la protección.	

COMPATIBILIDAD CON MATERIALES

OK	-
PRECAUCION	-
NO OK	-

ALMACENAMIENTO & VIDA UTIL

El producto puede almacenarse a temperatura ambiente normal y tiene una vida útil de no menos de 4 años con un almacenamiento correcto. Los aerosoles siempre deben almacenarse por debajo de 50 ° C, lejos del calor directo y las llamas.

SALUD Y SEGURIDAD

Hoja de datos de seguridad (FDS) por separado de acuerdo con el Reglamento CE 73/404 / CEE y 648/2004 / CE disponible en www.ambersil.com.

LEY DE MAL REPRESENTACIÓN DE 1967

LEY DE DESCRIPCIONES COMERCIALES 1968

La información proporcionada en esta publicación se basa en nuestra experiencia y los informes de los clientes. Hay muchos factores fuera de nuestro control y conocimiento que afectan el uso y desempeño de nuestros productos y por los cuales no se otorga ninguna garantía, expresa o implícita. Los usuarios deben realizar sus propias pruebas para determinar la aplicabilidad de dicha información o la idoneidad de cualquier producto para sus propios fines particulares. Las declaraciones sobre el uso de los productos descritos en este documento no deben interpretarse como una recomendación de la infracción de ninguna patente y no se asumirá ninguna responsabilidad por la infracción que surja de dicho uso.

Versión 3.1
Creada: Julio 2019
Revisión: Octubre 2020

CRC Industries UK Ltd.
Wylids Road, Bridgwater
Somerset, TA6 4DD
United Kingdom

t +44 (0)1278 727200
f +44 (0)1278 425644
e sales.uk@crcind.com
w www.ambersil.com

Distribuidor nacional:

COMERCIAL QUIMICA HERBE, S.L.
t 943 291128
e ch@comercialherbe.com
w www.comercialherbe.com



Company Registered No. 04910479 VAT No. GB 821 5195 42