

PRO-setral-PL/C (Spray)	Nr.050601
Agente anticorrosivo tipo grasa con colorante para la protección temporal contra la corrosión	Contenedores de transporte: 15 x 400 ml aerosol otros envases a solicitud

Utilizar

Especialmente desarrollada para la conservación temporal de moldes y herramientas. Mayor visibilidad y control de la protección anticorrosión aplicada gracias a la adición de un colorante. Generalmente adecuado para proteger superficies metálicas contra la corrosión. Gracias a su base tipo grasa, permite una impregnación continua incluso en huecos y rincones.

Propiedades

- Excelente protección anticorrosiva
- Con partículas de color para control visual
- Fuertemente repelente al agua
- Tiempo de secado corto
- Fácil aplicación
- Alta afinidad a superficies metálicas
- En el caso de las herramientas de moldeo por inyección, la eliminación es posible a través de algunos moldes de inyección; utilice un limpiador si es necesario.
- Libre de siliconas
- Económico en el gasto
- Sin goteo

Aplicación

- No aplicar sobre superficies calientes por encima de 50 ° C. El producto se descompone con el calor y no se puede garantizar una protección óptima contra la corrosión.
- Agitar bien antes de usar(aerosol)
- Previo a la aplicación, limpiar y desengrasar a fondo los puntos de lubricación.
- Aplicar uniformemente sobre las superficies limpias. Posibilidad de aplicación en capas múltiples para una protección óptima contra la corrosión.
- El agente anticorrosivo puede eliminarse utilizando CLEAN-setral-AN/U o, en el caso de herramientas de moldeo por inyección, puede transferirse al moldeo y eliminarse después de unos pocos ciclos de producción.
- Para el procesamiento posterior de las piezas (por ejemplo, pintura, revestimiento), recomendamos realizar siempre las pruebas correspondientes antes de su uso.
- El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 2 años.
- Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.

datos característicos técnicos

Óptica	rojo - rosa	-
Base	Protección contra la corrosión en los disolventes	-
Densidad, 15°C	0.79	g/cm ³ ISO 23581
Corrosión del cobre 24h/100°C	0	rating DIN 51811
Prueba de protección contra la corrosión 100h/50°C	0 - no hay corrosión	DIN 51359
VbF	A I	
Rango de temperatura	-20 - 120	°C -

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.