



Anti-Corrosión

RAPID DRY GALVA

RECUBRIMIENTO PROTECTOR DE SECADO MUY RAPIDO

Rapid Dry Galva es una pintura anticorrosión de secado excepcionalmente rápido que coincide con el acabado del acero recién galvanizado en caliente. Con una combinación óptima de aglutinantes de resina adhesiva, potenciadores de la opacidad, pigmentos metálicos y fosfato de zinc, Ambersil "Rapid Dry Galva" ofrece protección duradera contra la corrosión para el acero galvanizado dañado, y para cortar y perforar acero galvanizado.

- Rápido tiempo de secado: al tacto en 2 minutos / seco duro en 20 minutos a 20°C.
- Excelente coincidencia de color para acero galvanizado en caliente recientemente / brillante.
- Protección efectiva contra la corrosión (ASTM B117)
- Excelente adhesión a sustratos & flexibilidad (ISO 2409:0)

CODIGOS DE PRODUCTOS / FORMATOS



33280 / 12 por caja

APLICACIONES

- Útil donde la producción y la escala de tiempo de reparación no permitan el uso de productos de secado más lentos.
- Rapid Dry Galva es la opción de producto ideal para sellar agujeros de perforación y superficies cortadas en acero galvanizado por inmersión en caliente recientemente.

INSTRUCCIONES

- Usar en áreas bien ventiladas.
- Elimine el óxido y las escamas con un cepillo de alambre. Asegúrese de que la superficie a recubrir esté limpia, seca y libre de grasa.
- Rapid Dry Galva contiene sólidos que se depositan durante el almacenamiento: agite bien el aerosol hasta que la bola agitadora esté libre y continúe agitándolo durante un minuto más.
- Agitar el aerosol periódicamente durante la aplicación.
- Aplicar en capas finas y uniformes - se obtienen mejores resultados con 2 - 3 capas finas que con una más espesa.
- Se pueden aplicar capas adicionales después de 15 - 20 minutos.
- Al finalizar la aplicación, limpiar la válvula del aerosol poniendo el envase boca abajo y pulverizando hasta que sólo salga el propelente.
- No utilizar en el interior de tanques de almacenamiento de agua.
- Retirar antes de soldar.

DATOS TECNICOS (SIN PROPELENTE)

| | |
|---------------------------------|---|
| Apariencia | Plata/zinc coincide con el color de metal galvanizado recientemente |
| Olor | Solvente |
| Tiempo de secado | 120 segundos secado al tacto. Curado: 24 horas |
| Resistencia de temperatura | Película curada: -30°C a 150°C |
| Espesor de película recomendada | 20-30 µm |
| Adhesión al acero (ASTM D 3359) | GT= 0/1 |
| Dureza Persoz (después de 72 h) | 80 s |

COMPATIBILIDAD CON MATERIALES

OK Adecuado para uso en la mayoría de metales

PRECAUCION -

NO OK Plásticos y cauchos

ALMACENAMIENTO & VIDA UTIL

El producto debe almacenarse a temperatura ambiente normal y tiene una vida útil de no menos de 6 años con el almacenamiento correcto. Los aerosoles siempre deben almacenarse por debajo de 50°C, lejos del calor directo y de las llamas.

SALUD Y SEGURIDAD

Hoja de datos de seguridad (FDS) por separado de acuerdo con el Reglamento CE 73/404 / CEE y 648/2004 / CE disponible en www.ambersil.com.

LEY DE MAL REPRESENTACIÓN DE 1967

LEY DE DESCRIPCIONES COMERCIALES 1968

La información proporcionada en esta publicación se basa en nuestra experiencia y los informes de los clientes. Hay muchos factores fuera de nuestro control y conocimiento que afectan el uso y desempeño de nuestros productos y por los cuales no se otorga ninguna garantía, expresa o implícita. Los usuarios deben realizar sus propias pruebas para determinar la aplicabilidad de dicha información o la idoneidad de cualquier producto para sus propios fines particulares. Las declaraciones sobre el uso de los productos descritos en este documento no deben interpretarse como una recomendación de la infracción de ninguna patente y no se asumirá ninguna responsabilidad por la infracción que surja de dicho uso.

Versión 4.1
Creada: Julio 2019
Revisión: Junio 2021

CRC Industries UK Ltd.
Wylde Road, Bridgwater
Somerset, TA6 4DD
United Kingdom

t +44 (0)1278 727200
f +44 (0)1278 425644
e sales.uk@crcind.com
w www.ambersil.com

Distribuidor nacional:

COMERCIAL QUIMICA HERBE, S.L.
t 943 291128
e ch@comercialherbe.com
w www.comercialherbe.com



Company Registered No. 04910479 VAT No. GB 821 5195 42