

SYN-setral-CA/C2-400 FD	Nr.033161
Grasa H1 para altas temperaturas con una protección muy alta contra el desgaste y la corrosión NSF H1: 162240	Contenedores de transporte: 10 x 400 g cartucho 25 kg cubeta 180 kg tambor 15 x 400 ml aerosol otros envases a solicitud

Utilizar

Para cojinetes de rodillos y de fricción con velocidades lentas a medianas, carriles de deslizamiento y tipos de fricción a altas temperaturas. Desarrollado especialmente para la lubricación de rodamientos y cojinetes lisos, juntas, guías lineales y otras combinaciones de deslizamiento en máquinas y equipos de la industria alimentaria.

Propiedades

- Registrado H1
- Fabricado en una planta de producción certificada conforme a los requisitos de higiene de la norma ISO 21469
- Sin MOSH/MOAH como ingrediente de la receta según la definición UE 2017/84
- Certificado Kosher
- Certificado Halal
- Muy alta protección contra desgaste y abrasión, alta capacidad de carga
- Compatible con los plásticos habituales, elastómeros y pinturas
- Libre de alérgenos
- Muy buena adhesión
- Alta resistencia al agua fría, caliente y salada
- Resistente a la presión y al impacto
- Sin sustancias listadas en ZDHC MRSL (versión 3.1)

Aplicación

- Antes de usar, limpie y desengrase las piezas o los puntos de lubricación hasta. Recomendamos CLEAN-setral-FD para limpiar y desengrasar.
- como es usual con grasas.
- Respetar instrucciones del fabricante de rodamientos
- El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 3 años.
- Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.

datos característicos técnicos

Base	PAO	-	
Espesante	complejo de sulfonato de calcio	-	
Viscosidad cinemática del aceite base, 40°C	ca.400	mm²/s	ISO 23581
Consistencia	2	NLGI grade	DIN 51818
Punto de goteo	>300	°C	ISO 2176
Corrosión del acero (Emcor, agua dest.)	0 - 0	rating	DIN 51802
VKA - Fuerza de soldadura	ca.4200	N	DIN 51350-4
VKA desgaste, 1500N/1min	ca.0.5	mm	DIN 51350-5
VKA desgaste, 400N/1h	ca.0.4	mm	DIN 51350-5
Factor ndm	400000	mm/min	
Rango de temperatura	-30 - +170	°C	-

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.